

IsoDeck

Specijalna unutarnja boja s izolacijskim djelovanjem protiv mrlja od nikotina.



opis proizvoda

primjena	<p>Specijalna unutarnja boja za brzo i po okoliš neškodljivo renoviranje zidnih i stropnih površina zaprljanih nikotinom. IsoDeck izolira i blokira obojenja od nikotina koja se kod primjene normalnih vodorazrjedivih unutarnjih boja otapaju i pojavljuju kao mrlje. IsoDeck ne sadrži otapala i suši se jako brzo, tako da prednost za primjenu ima posebno u područjima kao što stambeni prostori, uredi, restorani, hoteli itd., jer ne treba dugo čekati i nema izlaganja korisnika nikakvim mirisima. U spoju s premazom Caparol AquaSperrgrund, boja IsoDeck neškodljivo po okoliš rješava i teške i škakljive probleme izolacije kao što je renoviranje površina sa jakim naslagama nikotina i/ili osušenim mrljama od vode, čađi i masnoća.</p>
osobine materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ ne sadrži otapala i omekšivače ■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa ■ dobrog izolacijskog djelovanja ■ difuzivnost ■ s_d-vrijednost < 0,1 m
baza materijala	Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.
pakovanje/veličina pakovanja	12,5 l
nijanse	<p>Bijela</p> <p>Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu boje kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.</p>
stepen sjaja	Mutno mat (prema DIN EN 13 300).
skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
tehnički podaci	<p>Karakteristike prema DIN EN 13 300:</p> <p>Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ klasa otiranja na mokro: Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778 ■ omjer kontrasta: Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m² ■ maksimalna veličina zrna: Fina (< 100 µm) ■ gustina: ca. 1,5 g/cm³



aplikacija

prikladne podloge	Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća očistiti vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje razgrađuje masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho.
način primjene	Obraduje se kistom, valjkom i Airless aparatima.
sistem nanošenja	Airless nanošenje: Kut prskanja: 50°, Sapnica: 0,021–0,025", Pritisak: 150–180 bara, Alat i aparate nakon uporabe očistiti vodom. Površine sa normalnim zaprljanjima od nikotina Zasićeni ravnomjerni premaz sa IsoDeck, razrijeđen sa najviše 5 % vode. Na kontrastnim površinama izvesti prethodno temeljni premaz sa IsoDeck, razrijeđen sa 5-10 % vode. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju i jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa AquaSperrgrund ili Caparol-Haftgrund. Površine sa jakim naslagama nikotina i/ili mrljama od vode, čađi i masnoća Temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund, nerazrijeđenim. Nakon što se temeljni premaz dobro osuši (najmanje 12 sati) jedan do dva premaza sa IsoDeck, razrijeđen sa najviše 5 % vode.
potrošnja	Caparol AquaSperrgrund ca. 110 ml/m ² , IsoDeck ca. 125 ml/m ² po prolazu na glatkim površinama. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
uslovi pri nanošenju	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5°C za okolni zrak i podlogu.
vrijeme sušenja	Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka, sa AquaSperrgrundom se može premazivati nakon ca. 12 sati, a IsoDeckom nakon 4-6 sati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka treba računati na dulje vrijeme sušenja.
uput	Kod površina na kojima ima jakih prljavština ili nečistoća, ili kod prostora koji se unutar jednog dana trebaju renovirati i ponovo staviti u upotrebu, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje ugodnog mirisa Dupa-inn. Pridržavati se tehničkih informacija br. 385. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Isticanje popravljenih mjesta na površini ovisi o brojnim činjenicama, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

savjet

certifikat	Prikladano za primjenu kod unutarnjih radova ocijenjena je u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio znak kvalitete TÜV "ispitan na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.
obratite pažnju (stanje na dan štampanja)	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja. Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.
odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj	A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: < 1 g/l
proizvodni kod boja i lakova	M-DF01
deklaracija sadržaja	Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi.
bliži podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
tehnička podrška	U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za kupce	Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 Mail: info@caparol.ba

tehničke informacije 848 · Stand: Decembar 2012

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
CAPAROL Sarajevo d.o.o. · Binjezevo b.b. BIH-71240 Hadžici · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba